

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/31.5 : CL145 Concassé calcaire 8/32
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme							Catégorie			
8	31.5	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques							GC80-20 GTC20/17.5 (28/02/2018)			
		d/2	d			D	1.4D	2D				
	0.063	4	8	11.2	16	31.5	45	63	A	f	FI	W
V.S.S.	2.0	5	20		45	99	100	100	35.0	2.0	35	
V.S.I.	0.0	0	0		20	80	98	100				
Kr												

Partie informative												
Résultats de production												
du 14/07/25 au 07/10/25												
	0.063	4	8	11.2	16	31.5	45	63	A	f	FI	W
Maximum	1.3	2	3	11	35	95	100	100		1.3		0.8
Moyenne Xf	1.1	2	3	9	28	95	100	100	12.6	1.1	13	0.5
Minimum	0.8	1	2	7	21	94	100	100		0.9		0.3
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2

