

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 31.5/90 : CL163 Concassé calcaire 32/90
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie					
31.5	90	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques					GC80/20 GTC20/15 f4 (01/10/2021)					
	0.063	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	4.0	5	20	55	99	100	4.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	80	98						
Xr	1	1	6	40	95	100						

Partie informative
Résultats de production

du 15/07/25 au 04/12/25												
	0.063	16	31.5	63	90	125	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.5	2	7	51	94	100	1.5	21			2.72	0.40
Moyenne Xf	1.1	1	5	49	93	100	1.1	18	20	20	2.71	0.30
Minimum	0.8	1	2	48	91	100	0.8	16			2.70	0.20
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2	2

