

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 31.5/90 : CL163 Concassé calcaire 32/90
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
31.5 90		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques					GC80/20 GTC20/15 f4 (01/10/2021)					
	0.063	d/2 16	d 31.5	D/1.4 63	D 90	1.4D 125	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	4.0	5	20	55	99	100	4.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	80	98						
Xr	1	1	6	40	95	100						

Partie informative												
Résultats de production												
	du 07/02/25 au 26/06/25											
	0.063	16	31.5	63	90	125	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.5	2	8	53	97	100	1.5	21				
Moyenne Xf	1.0	1	4	47	94	100	1.0	18	20	14	2.69	0.40
Minimum	0.6	1	2	43	92	100	0.6	15				
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1

