

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 31.5/125 : CL165 Concassé calcaire 32/125

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

31.5 125

EN13383-1 Enrochement moyen et gros

Réf.Producteur/Utilisateur (01/01/2000)


| | 2 | 10 | 31.5 | 45 | 80 | 90 | 100 | 125 | f | LA | MDE | W | WA24 |
|--------|---|----|------|----|----|----|-----|-----|---|----|-----|---|------|
| V.S.S. | | | | | | | | | | | | | |
| V.S.I. | | | | | | | | | | | | | |
| Xr | | | | | | | | | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

du 20/04/25 au 20/04/25

| | 2 | 10 | 31.5 | 45 | 80 | 90 | 100 | 125 | f | LA | MDE | W | WA24 |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|----|-----|-----|------|
| Maximum | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne Xf | 1.96 | 2.67 | 22.58 | 46.83 | 96.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.2 | 16 | 17 | 0.4 | 0.40 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de résultats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Dimension en P en mm / MG en kg

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024