

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/8 : CL200 Empierrément calcaire 0/8
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé

Partie contractuelle											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire		Norme				Catégorie					
0 8		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				GA80 GTA20 f7 (01/10/2021)					
	D/2	D	1.4D	2D							
	0.063	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	85	99	100	100	7.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	45	89	98	100	0.0					
Xr	4	65	94	100	100						

Partie informative											
Résultats de production											
du 14/07/25 au 15/12/25											
	0.063	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	5.1	76	98	100	100	5.0	19			2.72	0.40
Moyenne Xf	4.1	67	95	100	100	4.2	16	20	20	2.71	0.30
Minimum	2.6	59	93	100	100	2.6	15			2.70	0.20
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	6	1	1	2	2

