

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/8 : CL200 Empierrement calcaire 0/8
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
0	8	EN 12620 Granulats pour bétons					GA90 f11 (01/07/2022)					

	0.063	1	4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
				8	11.2	16						
V.S.S.	11.0	60	90	99	100	100	11.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	20	50	90	98	100	0.0					
Valeur Type	4	25	65	95	100	100						

Partie informative												
Résultats de production												
	du 01/07/24 au 09/12/24											
	0.063	1	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	6.0	38	79	98	100	100	6.0	16			2.70	0.30
Moyenne Xf	4.4	31	69	97	100	100	4.4	15	18	16	2.69	0.30
Minimum	3.1	22	60	93	100	100	2.9	14			2.69	0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	22	22	23	6	1	1	2	2

