

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 0/8 : CL200 Empierrement calcaire 0/8  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Reconstitué

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0      8

**Norme**

EN 12620 Granulats pour bétons

**Catégorie**


GA 90 (06/09/2018)

	0.063	1	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	W	WA24
V.S.S.	11.0	60	90	99	100	100	11.0	35	Gélif	30	25			0.80
V.S.I.	0.0	20	50	90	98	100	0.0					2.00		0.20
Xr														

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 28/01/25 au 30/06/25

	0.063	1	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	W	WA24
Maximum	4.6	37	76	98	100	100	4.8	15				2.69	5.7	0.40
Moyenne Xf	3.7	28	66	96	100	100	3.7	13	Non gélif	20	14	2.69	3.1	0.35
Minimum	2.8	21	57	93	100	100	2.9	12				2.69	1.7	0.30
Nombre de résultats	21	21	21	21	16	16	21	6	1	1	1	2	21	2



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024