

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 0/8 : CL200 Empierrement calcaire 0/8  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Reconstitué

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 8

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

GA80 GTA20 f7 (01/10/2021)


	0.063	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	85	99	100	100	7.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	45	89	98	100	0.0					
Valeur Type	4	65	94	100	100						

### Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 09/12/24

	0.063	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	6.0	79	98	100	100	6.0	16			2.70	0.30
Moyenne Xf	4.4	69	97	100	100	4.4	15	18	16	2.69	0.30
Minimum	3.1	60	93	100	100	2.9	14			2.69	0.30
Nombre de résultats	23	23	23	22	22	23	6	1	1	2	2



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024