

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 20/32 : CL150 20/32 Concassé calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle								
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage								
Classe granulaire		Norme					Catégorie	
20	32	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques					GC80/20 f4 (01/10/2021)	
	0.063	d/2 10	d 20	D 31.5	1.4D 45	2D 63	f	FI
V.S.S.	4.0	5	20	99	100	100	4.0	35
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100		
Xr	1	2	10	88	100	100		

Partie informative								
Résultats de production								
	du 28/01/25 au 24/06/25							
	0.063	10	20	31.5	45	63	f	FI
Maximum	1.7	3	18	93	100	100	1.7	12
Moyenne Xf	0.8	2	7	88	100	100	0.8	10
Minimum	0.3	1	1	84	100	100	0.3	8
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	6

