


Producteur : Carrière des limites	Utilisateur : Carrière des limites
Granulats : 0/2 C Re : CL102 Sable concassé calcaire 0/2 Maçon/ Mortier	
Péetrographie : Calcaire	
Elaboration : Reconstitué	

Partie contractuelle								
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage								
Classe granulaire		Norme					Catégorie	
0	2	EN 12620 Granulats pour bétons					Sable reconstitué 0/2 (0/2 C Re)	
				1.4D	2D			
	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f	W
V.S.S.	18.0	65	98	99	100			
V.S.I.	8.0	15	58	89	95			
Valeur Type								

Partie informative								
Résultats de production								
du 10/07/24 au 17/10/24								
	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f	W
Maximum	11.9	60	90	99	100	100	12.1	7.1
Moyenne Xf	10.4	58	88	99	100	100	10.5	7.0
Minimum	9.7	57	87	99	100	100	9.7	6.9
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024