

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/2 C Re : CL102 Sable concassé calcaire 0/2 Maçon/ Mortier
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé

Partie contractuelle								
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage								
Classe granulaire		Norme				Catégorie		
0	2	EN 12620 Granulats pour bétons				Sable recomposé 0/2 (0/2 C Re)		
					1.4D	2D		
		0.063	0.25	1	2	2.8	4	f W
V.S.S.		18.0	65	98	99	100		
V.S.I.		8.0	15	58	89	95		
Xr								

Partie informative								
Résultats de production								
	du 12/09/25 au 03/12/25							
	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f	W
Maximum	12.8	64	88	99	100	100	12.6	4.3
Moyenne Xf	11.6	60	87	99	100	100	11.5	3.4
Minimum	10.4	55	86	98	100	100	10.3	2.5
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2

