

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 6/10 : CL128 Concassé Calcaire 6/11
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle															
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage															
Classe granulaire		Norme								Catégorie					
6 11		Contrôle Interne								Contrôle Interne (01/01/2023)					

	0.063	1	2	4	5	6.3	7.1	8	10	11.2	12.5	14	16	f	W
V.S.S.															
V.S.I.															
Xr															

Partie informative															
Résultats de production															
du 22/07/25 au 25/11/25															
	0.063	1	2	4	5	6.3	7.1	8	10	11.2	12.5	14	16	f	W
Maximum	1.4	1	2	2	3	5	7	13	56	80	95	100	100		2.4
Moyenne Xf	1.3	1	2	2	3	4	7	12	53	77	93	100	100	1.1	1.7
Minimum	1.1	1	2	2	2	4	7	11	51	75	91	100	100		1.0
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2

