

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 11/16 : CL132 Concassé Calcaire 11/16
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
11	16	Contrôle Interne					Contrôle Interne (01/01/2023)					

	0.063	4	5.6	8	11.2	12.5	14	16	22.4	f	FI	W
V.S.S.											25	
V.S.I.												
Xr												

Partie informative												
Résultats de production												
	du 22/07/25 au 25/11/25											
	0.063	4	5.6	8	11.2	12.5	14	16	22.4	f	FI	W
Maximum	1.1	1	1	1	9	29	65	94	100			1.8
Moyenne Xf	1.0	1	1	1	6	20	48	86	100	1.1	9	1.3
Minimum	0.8	1	1	1	3	11	32	78	100			0.8
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2

