

Producteur : Carrière des limites

Granulats : 11/16 : CL132 Concassé Calcaire 11/16

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Utilisateur : Carrière des limites

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
11	16	Contrôle Interne					Contrôle Interne (01/01/2023)					

	0.063	4	5.6	8	11.2	12.5	14	16	22.4	f	FI	W
V.S.S.											25	
V.S.I.												
Valeur Type												

Partie informative												
Résultats de production												
	du 18/07/24 au 17/10/24											
	0.063	4	5.6	8	11.2	12.5	14	16	22.4	f	FI	W
Maximum	1.0	1	1	2	7	18	40	81	100	1.0		0.5
Moyenne Xf	0.9	1	1	2	6	16	39	78	100	0.9	10	0.5
Minimum	0.8	1	1	2	5	13	37	76	100	0.9		0.4
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2

