

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 11/16 : CL132 Concassé Calcaire 11/16
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle																						
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage																						
Classe granulaire				Norme										Catégorie								
11		16		EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels															Producteur (03/04/2018)			
		d/2		d				D		1.4D												
	0.063	4	5.6	8	11.2	12.5	14	16	22.4	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	MVV	W	WA24				
V.S.S.											25	Non gélif	30	25	2.77			0.8				
V.S.I.															2.63			0.2				
Ur																						

Partie informative																		
Résultats de production																		
	du 14/04/25 au 14/04/25																	
	0.063	4	5.6	8	11.2	12.5	14	16	22.4	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	MVV	W	WA24
Maximum																		
Moyenne Xf	0.9	1	1	1	7	20	50	83	100	0.9		Non gélif			2.69		1.3	0.30
Minimum																		
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1

