

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 14/20 : CL143 14/20 Calcaire Concassé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme										Catégorie	
14 20		EN 12620 Granulats pour bétons										Utilisateur (07/02/2000)	
		0.063	2	8	10	12.5	d 14	16	D 20	22.4	25	2D 40	f W
V.S.S.													
V.S.I.													
Xr													

Partie informative													
Résultats de production													
du 22/07/25 au 25/11/25													
	0.063	2	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	40	f	W
Maximum	0.9	1	1	1	4	14	61	98	100	100	100		1.4
Moyenne Xf	0.9	1	1	1	3	9	34	89	99	100	100	0.7	1.0
Minimum	0.8	1	1	1	2	3	7	80	98	100	100		0.6
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2

