

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 14/20 : CL143 14/20 Calcaire Concassé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

14 20

EN 12620 Granulats pour bétons

Utilisateur (07/02/2000)


	0.063	2	8	10	12.5	d 14	16	D 20	22.4	25	2D 40	f	W
V.S.S.													
V.S.I.													
Valeur Type													

Partie informative

Résultats de production

du 18/07/24 au 17/10/24

	0.063	2	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	40	f	W
Maximum	1.0	1	3	6	13	19	29	88	98	100	100	1.0	0.9
Moyenne Xf	0.8	1	2	3	7	11	19	84	98	100	100	0.6	0.6
Minimum	0.6	1	1	1	2	4	11	79	98	100	100	0.2	0.4
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024