

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 14/20 : CL143 14/20 Calcaire Concassé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

14 20

Aucune référence


	0.063	2	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	40	f	EN_GEL	MVR	W	WA24
V.S.S.																
V.S.I.																
Xr																

Partie informative

Résultats de production

du 14/04/25 au 14/04/25

	0.063	2	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	40	f	EN_GEL	MVR	W	WA24
Maximum																
Moyenne Xf	0.67	0.99	1.03	1.06	1.48	4.86	13.61	86.55	98.84	100.00	100.00	0.7	Non gélif	2.69	0.9	0.30
Minimum																
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024