

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/45 : CL226 Empièrrement 0/45 Type I
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle										
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage										
Classe granulaire		Norme				Catégorie				
0	45	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				GA80 GTANR f9 (01/10/2021)				
	0.063	D 45	1.4D 63	2D 90	f	FI	LA	MB	MVR	WA24
V.S.S.	9.0	99	100	100	9.0	35	35	2.00		1.00
V.S.I.	0.0	80	98	100						
Xr										

Partie informative										
Résultats de production										
du 14/07/25 au 21/11/25										
	0.063	45	63	90	f	FI	LA	MB	MVR	WA24
Maximum	8.2	96	100	100	8.2	20		2.00	2.72	0.40
Moyenne Xf	6.3	92	100	100	6.3	16	20	2.00	2.71	0.30
Minimum	5.5	88	100	100	5.5	14		2.00	2.70	0.20
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	1	5	2	2

