

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/80 : CL234 Empierrment calcaire 0/80
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire				Norme				Catégorie			
0		80		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				GA75 GTA20 f7 (01/07/2023)			
	0.063	D/2 40	D 80	f	FI	LA	LA+MDE	MB	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	83	89	7.0	35	30	65	2.50	25		1.00
V.S.I.	1.0	43	79								
Xr	5	63	84								

Partie informative											
Résultats de production											
du 14/07/25 au 11/12/25											
	0.063	40	80	f	FI	LA	LA+MDE	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	6.7	77	89	6.7	18			2.50		2.72	0.40
Moyenne Xf	5.8	72	86	5.8	15	20	40	2.35	20	2.71	0.30
Minimum	4.1	66	81	4.2	9			2.00		2.70	0.20
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	1	1	5	1	2	2

