

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/80 : CL234 Empierrement calcaire 0/80
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme				Catégorie						
0	80	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				GA75 GTA20 f7 (01/07/2023)						
	0.063	D/2	D	1.4D	f	FI	LA	LA+MDE	MB	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	40	80	112	7.0	35	30	65	2.50	25		1.00
V.S.I.	1.0	43	79	98								
Valeur Type	5	63	84	100								

Partie informative												
Résultats de production												
	du 22/08/24 au 18/11/24											
	0.063	40	80	112	f	FI	LA	LA+MDE	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	6.8	78	89		6.8	20	18	34	2.50	16	2.70	0.30
Moyenne Xf	6.5	70	88	100	6.5	17	18	34	2.27	16	2.69	0.30
Minimum	6.1	64	87		6.1	14	18	34	2.00	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	4	4	4	1	4	4	2	2	4	2	2	2

