

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/80 : CL234 Empierrement calcaire 0/80
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme			Catégorie							
	0	80		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques							
	0.063	D/2 40	D 80	f	FI	LA	LA+MDE	MB	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	83	89	7.0	35	30	65	2.50	25		1.00
V.S.I.	1.0	43	79								
Xr	5	63	84								

Partie informative

Résultats de production

du 23/01/25 au 20/06/25											
	0.063	40	80	f	FI	LA	LA+MDE	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	6.8	68	89	6.8	16			2.50		2.69	0.40
Moyenne Xf	6.1	66	86	6.0	13	20	34	2.00	14	2.69	0.35
Minimum	4.8	64	83	4.7	10			1.50		2.69	0.30
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	1	1	4	1	2	2



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024